KEPIC 정오표　　KEPIC Errata

관리번호 Tracking No.	2020-33	소분류기호 KEPIC Code	KEPIC- MDP(customary)
판/추록 Ed./Add.	쪽수 Page	수정 전 Error	수정 후 Corrected
2016년 추록	379	"부록 IV 볼트재의 설계 응력강도 (S_m)" 표 내 번호 18 응력강도 오타	"부록 IV 볼트재의 설계 응력강도 (S_m)" 표 내 번호 18 응력강도 오타 수정(첨부 1)

위와 같이 KEPIC 정오표를 발행하오니 해당 KEPIC을 사용할 경우는 반드시 수정 후 내용을 보시기 바랍니다.

This KEPIC Errata was approved and, in case of referring the applicable KEPIC code, this errata shall be applied.

발행일: 2020년 10월 08일　　Date: 08 October, 2020

대한전기협회 KEPIC본부 KEPIC운영처장 손 명 성　　KEPIC Managing Department, Korea Electric Association Sohn, Myoung Sung

(서명/sign)

(양식번호 : KEPIC-22-10-02)

[첨부1]

<영문>

Appendix IV Design Stress Intensity Values S_m for Bolting Materials

Line No.	Design Stress Intensity, ksi (Multiply by 1000 to Obtain psi), for Metal Temperature, °F, Not Exceeding									
	-20 to 100	200	300	400	500	600	650	700	750	800
	Ferrous Materials (Cant'd)									
1	40.0	38.2	36.9	35.9	34.7	33.1	...	31.1	...	...
					...					
17	18.8	17.8	16.3	15.2	14.2	13.4	13.1	12.8	12.5	12.3
18	18.8	16.7	15.0	13.8	12.9	12.1	...	11.8	...	11.2
19	10.0	8.3	7.5	6.9	6.5	6.1	...	5.9	...	5.6
					...					

<국문>

부록 IV 볼트재의 설계 응력강도 (S_m)

번호	Design Stress Intensity(ksi) (Multiply by 1000 to Obtain psi), for Metal 템퍼ature, °F, Not Exceeding									
	-20 to 100	200	300	400	500	600	650	700	750	800
	철강 재료									
1	40.0	38.2	36.9	35.9	34.7	33.1	...	31.1	...	...
					...					
17	18.8	17.8	16.3	15.2	14.2	13.4	13.1	12.8	12.5	12.3
18	18.8	16.7	15.0	13.8	12.9	12.1	...	11.8	...	11.2
19	10.0	8.3	7.5	6.9	6.5	6.1	...	5.9	...	5.6
					...					